

## ■ 一般物性規格表

## PHYSICAL PROPERTIES &amp; SPECIFICATIONS

		BF-150	BF-300	BF-400	BF-500	BF-700	試験方法 Test method
静バネ定数 Static spring constant	N/mm	65	150	500	500	2000	JIS K6385
動バネ定数 Dynamic spring constant	N/mm	250	650	800	1786	3800	JIS K6385
圧縮残留歪 Compression set	%	3	3	3	3	3	JIS K6400
引張強度 Tensile strength	KPa	900	1200	1600	1900	2900	JIS K6400
伸び Elongation	%	190	230	190	190	180	JIS K6400
難燃性 Flame-retardant	FMVSS 302	○	○	○	○	○	-
	UL94 HBF	-	-	-	○ ※1	-	-

※データは実測値であり保証値ではありません

\*1 詳細はお問い合わせください

\* 静ばね定数 t25×100×100mm、圧縮率 5%~15%

\* 動ばね定数 t25×100×100mm、圧縮率 10%、10Hz

※Values noted above are representative values, not standard values.

\*1 Please contact us for details.

\*Static spring constant t25x100x100mm , 5%~15%compression

\*Dynamic spring constant t25x100x100mm , 10%compression, 10Hz